

So stoppen Sie Rostporen und grundieren bereits nach EINER Stunde darüber!



Invento-Rostoxyd-Epoxy ist ein Rostsanierer und eine Epoxy-Grundierung in einem.

Die Rostschicht wird durchdrungen, neutralisiert und in einen metall-organischen Eisenkomplex umgewandelt. Die sich bildende, **schwarze**, sehr widerstandsfähige Schutzschicht auf Epoxydharz-Basis verschliesst zusätzlich zum Umwandlungsprozess die Oberfläche sehr kompakt, so dass kein Sauerstoff mehr zum Metall gelangen kann. Es bildet sich eine perfekte, seidenmatt glänzende Oberfläche die einen langfristigen Korrosionsschutz gewährleistet und ausgesprochen gut weiterverarbeitet werden kann.

So machen Sie den Lackaufbau:

Oberfläche entfetten und säubern. Lösen Rost, Farbreste etc. mittels geeigneter Werkzeuge wie Drahtbürste, Schleifpapier, Nadelhammer, Hochdruckreiniger etc. entfernen.

Weiterverarbeitung / Überspritzen / neuer Lackaufbau:

Ziel ist es, bevor grundiert wird, vorhandene Rostpartikel im Blech – jene die durchs Schleifen bzw. Sandstrahlen nicht entfernt werden konnten - zu neutralisieren!

Spraydose: 1 Schicht spritzen

Konzentrat: pur oder 30% bis 50% mit Invento Spezial Verdünnung für 1-K Primer verdünnen und 1 Schicht spritzen

Das Produkt soll nur vorhandene Rostpartikel neutralisieren, bevor grundiert wird. Es muss nicht den Langzeitkorrosionsschutz aufbauen. Dies wird nachfolgend mit dem Invento 1K Primer erreicht!

Trocknung: Mindestens 1-2 Stunde lufttrocknen lassen (je nach Temperatur).
Die **IR-UV Lampe** darf zur Trocknungsbeschleunigung **nicht** verwendet werden

Weiterverarbeitung: Die schwarze Schicht wegschleifen auf blanke Blech. Anschließend 1 Schicht **Invento 1-K Primer** spritzen.

Der Invento 1-K Primer kann nach Trocknung von mindestens 20 Minuten überspachtelt werden.