

## ...Rostporen neutralisieren...bereits nach 1 Stunde grundieren!

### ***Rostoxyd-Epoxy Spray + Konzentrat***



**Invento-Rostoxyd-Epoxy** ist ein Rostsanierer und eine Epoxy-Grundierung in einem.

Die Rostschicht wird durchdrungen, neutralisiert und in einen metall-organischen Eisenkomplex umgewandelt. Die sich bildende, **schwarze**, sehr widerstandsfähige Schutzschicht auf Epoxydharz-Basis verschliesst zusätzlich zum Umwandlungsprozess die Oberfläche sehr kompakt, so dass kein Sauerstoff mehr zum Metall gelangen kann. Es bildet sich eine perfekte, seidenmatt glänzende Oberfläche die einen langfristigen Korrosionsschutz gewährleistet und ausgesprochen gut weiterverarbeitet werden kann.

#### **Anwendung Karosserie:**

Oberfläche entfetten und säubern. Losen Rost, Farbreste etc. mittels geeigneter Werkzeuge wie Drahtbürste, Schleifpapier, Nadelhammer, Hochdruckreiniger etc. entfernen.

#### **Weiterverarbeitung / Überspritzen / neuer Lackaufbau:**

Ziel ist es, bevor grundiert wird, vorhandene Rostpartikel im Blech – jene die durchs Schleifen bzw. Sandstrahlen nicht entfernt werden konnten - zu neutralisieren!

**Spraydose:** 1 deckende Schicht spritzen

**Konzentrat:** 30% bis 50% mit ELMOS Spezial Verdünnung für 1-K Primer verdünnen  
1 Schicht spritzen

*Das Produkt soll nur eventuell noch vorhandene Rostpartikel neutralisieren. Es muss nicht den Langzeitkorrosionsschutz aufbauen. Dies wird nachfolgend mit dem ELMOS 1-K Primer erreicht!*

**Trocknung:** Mindestens 1 Stunde lufttrocknen lassen.  
Die **IR-UV Lampe** darf zur Trocknungsbeschleunigung **nicht** verwendet werden

**Weiterverarbeitung:** Anschleifen 400er oder Scotchbrite 600er.  
Anschließend 1 Schicht **ELMOS 1-K Primer** nass auf Verlauf spritzen.

Der ELMOS 1-K Primer kann nach Trocknung von mindestens 20 Minuten überspachtelt werden.

***Invento-Rostoxyd-Epoxy*** ist frei von Schwermetallen und Mineralsäuren.